



Isolier Farbe LH 6050

Werkstoff

Art des Werkstoffes:

Lösemittelhaltige, aromatenfreie, spannungsarme, matte Schnellrenovierfarbe für den Innenbereich mit einer hohen Isolierwirkung gegen wasserlösliche, verfärbende Inhaltsstoffe aus dem Untergrund.

Anwendungsbereich:

Isolier Farbe LH kann als isolierende Beschichtung für mineralische Putze der Mörtelgruppen P I, P II und P III, Gips- und Fertigputze der Mörtelgruppen P IV, Gipsbauplatten, Gipskartonplatten, Beton, Kalksandstein- und Ziegelsichtmauerwerk, Polystyrol, Holzfaserplatten, Faserzementplatten, sowie auf tragfähigen Altanstrichen eingesetzt werden.

Bindemittelbasis:

Polymerisatharz

Farbton:

Weiß

Spezifisches Gewicht:

Ca. 1,35 g/cm³

Verdünnungsmittel:

Aromatenfreie Spezialverdünnung

Viskosität:

Sahnig, thixotrop

Beschichtungstechnische Eigenschaften

Verarbeitung:

Streichen, rollen und spritzen (airless).

Untergrund:

Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen, trocken und tragfähig sein. VOB Teil C, DIN 18 363, Abs. 3. beachten.

Beschichtungsaufbau:

Eine satte, gleichmäßige Beschichtung mit CONPART Isolier Farbe LH, unverdünnt. Auf stark saugenden, kontrastreichen Untergründen ist eine zweite Beschichtung erforderlich. Die Grundbeschichtung kann mit max. 5% handelsüblicher aromatenfreier Spezialverdünnung verdünnt werden, die Schlussbeschichtung wahlweise nass in nass, direkt nach dem matt werden der ersten Beschichtung oder nach Trocknung am nächsten Tag ausführen. Auf nicht saugenden Flächen ist die zweite Beschichtung am nächsten Tag durchzuführen.

Verbrauch pro Beschichtung:

Ca. 200 ml/m² pro Beschichtung auf glatten, leicht saugenden Untergründen. Auf rauen Untergründen entsprechend mehr. Die genauen Verbrauchswerte durch Probebeschichtung ermitteln.

Verarbeitungstemperatur:

Auch bei Frost zu verarbeiten, wenn der Untergrund trocken und eisfrei ist. Für eine einwandfreie Verarbeitung ist auch bei niedrigen Temperaturen eine Materialtemperatur von mind. 10°C sicherzustellen.

Abtönbarkeit:

Nur mit Tuben-Ölfarben bis max. 2% abtönbar.

Reinigung der Werkzeuge:

Mit Testbenzin oder Pinselreiniger.

Allgemeines

Lager- und Transportvorschriften:

Nähere Angaben: Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Verpackung:

12,5 Liter

Kennzeichnung:

Nähere Angaben: Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Beachten:

In Räumen, in denen Lebensmittel gelagert oder hergestellt werden, dürfen keine lösemittelhaltigen Produkte eingesetzt werden. Sollte CONPART Isolier Farbe LH in solchen Räumen trotzdem zur Anwendung kommen, sind die Lebensmittel und Genussmittel während der Renovierungs- und Trocknungsphase auszulagern. CONPART Isolier Farbe LH ist nicht für die Beschichtung stark wasserdampfbelasteter Flächen, z. B. in Bäckereien, Fleischereien usw. geeignet. Zur Vermeidung von Ansätzen nass in nass in einem Zug beschichten.

Sicherheitshinweis:

Entzündlich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Berührung mit den Augen oder der Haut vermeiden. Bei Spritzanwendung Spritznebel nicht einatmen. Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen. Nicht in die Kanalisation / Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Nähere Angaben: Siehe Sicherheitsdatenblatt.

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat. A/g): 450 g/l (2007). Dieses Produkt enthält max. 450 g/l VOC.

Produktcode:

M-PL01

Entsorgung:

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei einer Sammelstelle für Altlacke entsorgen. Flüssige Materialreste als alte Farben und Lacke, die keine halogenierten Lösemittel enthalten entsorgen.

Diese Angaben über Eigenschaften und Anwendung geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrungen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und anderer Einflussfaktoren kann eine Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht entnommen werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift Ihre Gültigkeit. Stand: 01/2008.